

THICKENER 1132

Copolymère acrylique carboxylé

INTRODUCTION

THICKENER 1132 est une dispersion en phase aqueuse d'un copolymère acrylique carboxylé, destiné à l'épaississement de formulations aqueuses.

CARACTERISTIQUES

(ne peuvent être prises comme spécifications de vente)

Extrait Sec	%	30.5
Viscosité à 25°C (Brookfield RVT, mPa s Spindle 2, 100 rpm)		27.5
Taille des particules	nm	130
pH		2 - 3
Densité relative à 25°C		1.07
Température minimum de filmification*	°C	0
Température de transition vitreuse	°C	+ 57

* Déterminée par barre de métal avec gradient de température

APPLICATIONS

THICKENER 1132 est utilisé comme épaississant dans les formulations aqueuses telles que : les colles les peintures, les pates pigmentaires, ainsi que les systèmes de revêtement à base d'eau.

STOCKAGE

Doit être stocké dans les emballages d'origine fermés dans un endroit sec, à des températures comprises entre 5° C et 30° C. Le produit ne doit pas être exposé au gel.

PRECAUTION D'EMPLOI

Voir la fiche de données sécurité.

Conditionnement : Fût de 120 Kg

Version 0001